

# 数字で紐解く外壁塗装

大事なお建物を長く維持する確認事項！

---

公益社団法人東京共同住宅協会

理事・相談員 泉谷 淳

# ◆ 外壁塗り替えのサイクル ◆

10年

⇒ 13年 ~ 15年

# ◆ 樹脂別の耐用年数 ◆

アクリル	:	5年	~	7年
ウレタン	:	8年	~	10年
シリコン	:	12年	~	15年
フッ素	:	15年	~	20年

# ◆ 外壁塗装塗り替え工程

( 下塗り・上塗り①② )

---

## 3 工程

# ◆ 塗装時の気象条件

(気温・湿度) ◆

5℃以下

85%以上



# ◆ 希釈割合 ◆

15 kg / 0 ~ 8 %



# ◆ 塗布量 ◆

15 kg ⇒ 4.3 ~  
6.8 m<sup>2</sup>





# ◆ 色番号 ◆

- K7 2 - 5 0 L
- ND - 1 0 4
- SR - 1 6 1






# ◆仕上げつや◆

## つや4種

---



ご清聴

ありがとうございました。

---